



LIGHT EMPERADOR

MÁRMOL / MARBLE



PULYCORT

Others try the impossible, but we achieve it

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value	
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Dolomía mesocristalina brechoide con vénulas de calcita Mesocrystalline brecciated dolomite with calcite veinlets	
Densidad aparente (Kg/m³) Apparent density (Kg/m³)	UNE-EN 1936	2740	
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	1,6	
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,3	
Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to water steam (μ)	UNE-EN 12524	200 / 250	
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	140	
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	Valor medio (MPa) Mean Value (MPa)	
		Desviación estándar (MPa) Standard deviation (MPa)	
		Valor mínimo esperado (MPa) Minimum expected value (MPa)	
Variación de la resistencia a la flexión tras heladicidad 56 ciclos hielo-deshielo (%) Decreasing of flexural strength after 56 cycles frost-thaw (%)	UNE-EN 12371:02	4	
Resistencia al deslizamiento (USRV) Slip resistance (USRV)	UNE-EN 14231:2004	Húmedo Wet	Seco Dry
Acabado superficial pulido Polished Surface Finish		8,17 ± 1,70	46,56 ± 0,98
Acabado superficial apomazado Honed Surface Finish		33,44 ± 2,54	60,42 ± 1,90
Acabado Superficial Bruto Rough Surface Finish		50 ± 3	
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	21,5	
Carga de rotura de anclaje (N) Breaking load at dowel hole (N)	UNE-EN 13364	NPD	
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión de la Comisión Commission Decision 96/603/EC	Clase A ₁ Class A ₁	