



MARMARA
MÁRMOL / MARBLE



PULYCORT
Others try the impossible, but we achieve it

ENSAYO DE LABORATORIO:

PULYCORT NATURAL STONE, S.L. certifica que el material: BLANCO MARMARA se ha sometido a los ensayos petrológicos de laboratorio con los siguientes resultados:

PROPIEDADES FISICO MECÁNICAS.

COMPOSICION MINEROLÓGICA...98-99% CALCITA, 1-2% DOLOMITA
DENSIDAD APARENTE.....2720 - 2730 KGR/M3 (EN1936)
POROSIDAD ABIERTA.....0,2 - 0,3% VOL (EN1936)
COEFICIENTE DE ABOSORCION..... 0,11 – 0,15% (EN13755)
RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION..... 11.5 – 15 MPa (EN12372)
RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION... 70 – 90 MPa (EN1926)

Esta información está basada en el ensayo en laboratorio de una muestra específica.
Sin embargo la información arriba detalladano puede constituir la garantía de que todos los productos de este mismo material puedandar los mismos resultados.

PULYCORT
PULYCORT NATURAL STONE, S.L.
CIF: B-54030366
Ctra. Novelda-La Romana, Km 8
03669 LA ROMANA (Alicante) - Spain
Tel: +34 965 62 14 20
info@pulycort.com