



NEGRO MARQUINA

MÁRMOL / MARBLE



PULYCORT

Others try the impossible, but we achieve it

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Caliza Limestone
Densidad aparente (Kg/m³) Apparent density (Kg/m³)	UNE-EN 1936	2690
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0.2
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,1
Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to water steam (μ)	UNE-EN 12524	10000
Resistencia a la compresión (MPa) Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	145,1
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	7
Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo Decreasing of flexural strength after 48 cycles frost-thaw (%)	UNE-EN 12371:02	NPD
Energía de rotura (J) Rupture energy (J)	UNE-EN 14158	6,86
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	22
Resistencia al deslizamiento Slip resistance		
Acabado superficial pulido (SRV) Polished Surface Finish	UNE-EN 14231:2004	Clase 0 Class 0
Acabado superficial apomazado (SRV) Honed Surface Finish		Clase 1 Class 1
Acabado superficial abujardado (SRV) Rough Surface Finish		Clase 3 Class 3
Carga de rotura de anclaje (N) Breaking load at dowel hole (N)	UNE-EN 13364	1550
Resistencia al envejecimiento por choque térmico (pérdida de masa) (%) Resistance to thermal shock (weight loss) (%)	UNE-EN 14066	0
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión de la Comisión Commission Decision 96/603/EC	Clase A ₁ Class A ₁