



PROPIEDADES FISICO-MECANICAS
PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Clasificación Petrográfica Petrografical Clasification	EN 12407	Brecha de Oosparita Oosparite
Absorción de agua Water absorption (%)	EN 13755:2008	1,2
Densidad aparente Apparent density (kg/m3) y and Porosidad abierta Open porosity (%)	EN 1936:2007	2580 4,6
Resistencia a la Flexión Flexural Strength (MPa) Valor medio Mean value (MPa) Desviación estándar Standard deviation (MPa) Valor inferior esperado Lower expected value (MPa)	EN 12372:2006	11,3 1,3 8,8
Resistencia a la Abrasion Abrasion Resistance (mm) Valor medio de las longitudes de las huellasMean value of Groove length(mm) Desviación estándar Standard Deviation (mm) Valor máximo esperado Higher expected value (mm)	EN 14157:2004	19,5 0,5 20,5
Resistencia al Deslizamiento Slip Resistance: Acabado Superficial Bruto Rough Surface Finish SRV seco SRV Dry Acabado Superficial Bruto Rough Surface Finish SRV húmedo SRV Wet	EN 1341:2002	52 82
Resistencia al Deslizamiento Slip Resistance: Acabado superficial Apomazado Honed surface Finish SRV seco SRV Dry Acabado superficial Apomazado Honed surface Finish SRV húmedo SRV Wet	EN 14231:2003	49 14
Resistencia al Deslizamiento Slip Resistance: Acabado superficial Pulido Polished surface Finish SRV seco SRV Dry Acabado superficial Pulido Polished surface Finish SRV húmedo SRV Wet	EN 14231:2003	45 12
Resistencia al fuego Fire Resistance	Decisión de la Comisión Commision Decision 96/60./EC	Clase A1 Class A1
Release of dangerous substances		NPD