

PULYCORT

Others try the impossible, but we achieve it

Características físicas según métodos de ensayo para piedra natural Normas UNE-EN:

Especificaciones mecánicas y físicas

BULK SPECIFIC GRAVITY	2,26 GRS/CM3	ABSORPTION COEFFICIENT (%)	5,4 +/- 0,3
MODULUS OF RUPTURE (MPa)	11,9 +/- 1,5	COMPRESSIVE STRENGTH (MPa)	72,2 +/- 6,2
FLEXURAL STRENGTH (MPa)	11,5 +/- 1,2	ABRASION RESISTANCE (mm)	21,9 +/- 0,8
RUPTURE ENERGY (J)	3,1 +/- 0,4	TOTAL POROSITY (%)	18,7 +/- 0,9
WEIGHT LOSS (%)	0,1 +/- 0,0	F. STRENGTH AFTER FREEZING (MPa)	13,8 +/- 0,8

Saint Tropez

*"...una biocalcarenita extraída
exclusivamente en la provincia
de Alicante"*

