



TRAVERTINO
Silver



PULYCORT

Others try the impossible, but we achieve it

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua Water Absorption	UNE EN 13755	1 %
Resistencia a la Flexión Flexural Strength	UNE EN 12372	13 Mpa
Resistencia a la Helaicidad Frost Resistance	UNE EN 1936	Resistente Resistant
Densidad Density	UNE EN 1936	2.4 g/cm3
Resistencia a la Abrasión Abrasion Resistance	UNE EN 1926	25 mm
Densidad Density	UNE EN 1936	2.4 g/cm3
Resistencia a la Compresión Compressive Strength	UNE EN 1926	100 Mpa
Resistencia al Impacto Impact Resistance	UNE EN 1936	Resistente Resistant

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.