




TRAVERTINO
CLASICO



PULYCORT

Others try the impossible, but we achieve it

Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Travertino Travertine
Densidad aparente (Kg/m³) Apparent density (Kg/m³)	UNE-EN 1936	2693 ± 5
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0.6
Absorción de agua por presión atmosférica Water absorption at atmospheric pressure (%) % en peso weight % en volumen volume	UNE-EN 13755	8,0 0,3
Resistencia al deslizamiento Slip resistance Acabado superficial Pulido (SRV) Polished Surface Finish Acabado Superficial Apomazado (SRV) Honed Surface Finish Acabado Superficial Abujardado (húmedo) Bushammered Surface Finish (wet) Acabado Superficial Bruto (húmedo) Rough Surface Finish (wet)	Clasificación acorde al CTE	Clase Class 0 Clase Class 0-1 Clase Class 3 Clase Class 3
Resistencia a la compresión Compression resistance (MPa)	UNE-EN 1926	65,59

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can adapt to your requirements.

Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.
The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests considered to be reliable. We do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.